



# Sabaspray FR AV

traditionell stark

## Beschreibung

Sabaspray-Produkte sind Sprühkleber auf der Basis synthetischer und natürlicher Grundstoffe, wie z. B. SBS, CR und PU, und sie enthalten ein organisches Lösemittel. Kennzeichnend für diese Klebstoffe sind ihre Benutzerfreundlichkeit, der niedrige Verbrauch und die weichen, dauerhaften Verbindungen.

## Anwendungsgebiete

Sabaspray FR AV wird insbesondere für die Fertigung von Fahrzeugsitzen, die Verkleidung von Innenräumen von Transportmitteln, die Produktion von Anrichten und für Anwendungen in der Isolierungsbranche eingesetzt. Dieses Produkt ist hervorragend geeignet für die Verklebung flexibler und steifer Verkleidungsmaterialien, wie z. B. Leder, Textilien, Edelstahl und PP.

## Vorteile

- Besonders widerstandsfähig gegen Alterung
- Zusätzliche Sicherheit durch hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr geeignet für Verbindungen, die unter hoher Spannung stehen
- Besonders gute Verbindungskraft bietet zusätzliche Benutzerfreundlichkeit

## Technische Daten\*

<b>Basis</b>	CR-Polymer
<b>Lösemittel</b>	brennbar
<b>Viskosität (EN 12092)</b>	ca. 250 mPa.s
<b>Dichte (EN ISO 2811-2)</b>	ca. 0,84 g/ml
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 19%
<b>Verbrauch (pro Seite)</b>	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebeoffene Zeit</b>	bis ca. 15 Minuten
<b>Verarbeitungstemperatur Klebstoff</b>	mindestens ca. +15 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	ca. -20 °C bis ca. +180 °C ca. -20 °C bis ca. +95 °C (bei hoher Spannung)
<b>Maximale Endfestigkeit</b>	nach ca. 24 Stunden
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	bis ca. +35 °C
<b>Reinigungsmittel</b>	Sabaclean AV
<b>Lagerfähigkeit</b>	12 Monate in der ungeöffneten Verpackung

\* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.



### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC  
Dinxperlo

Postfach 3 NL7090 AA  
Dinxperlo

Tel. +31 (0)315 65 89 F +31(0)315 65 32 07 E  
99

www.saba.  
info@saba.nl nl

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der SABA Dinxperlo BV.

## Geräte

SABA liefert neben Klebstoffen auch Geräte, wie z. B. Leimpistolen, Druckbehälter und Pumpen. Dieses Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Prüfungen und langjähriger Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Gerät gewährleistet die effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualität. Für mehr Informationen verweisen wir auf das technische Merkblatt für lösemittelhaltige Produkte: „SABA application sheet for solvent-based products.“ Für eine Beratung nach Maß wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +31 (0)315 65 89 99, oder schicken Sie eine E-Mail an [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).

## Verarbeitung

Klebstoff mit einer geeigneten Sprühpistole, einem Pinsel oder einem Zahnpachtel auf beiden Teilen auftragen. Klebstoff trocknen lassen, bis er sich nur noch etwas klebrig anfühlt; danach die Verbindung innerhalb der klebeffenen Zeit herstellen. Direkt richtig positionieren, da ein Verschieben nicht mehr möglich ist; danach gut andrücken. Verarbeitungsrichtlinie:

- Sprühdruk circa 4 Bar
- Düsenöffnung 1,5 – 2,5 mm
- Kappenöffnung 1 mm größer als Düsenöffnung
- Sprühabstand 30 bis 40 cm

## Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

## Wichtig

Produkte auf der Basis von SBS- und CR-Polymeren sind nicht weichmacherbeständig. Für die Verklebung von Trägern, die Weichmacher enthalten, wie z. B. Kunstleder, bietet SABA spezifische Produkte. In der Praxis wird Sabaspray FR AV übrigens mit gutem Ergebnis für die Verklebung von Kunstleder eingesetzt. Wir möchten allerdings anmerken, dass das diesbezügliche Ergebnis stark von externen Bedingungen, wie z. B. der Umgebungstemperatur und der Art des Weichmachers, abhängt und von der Qualität, Art und Dicke des Trägermaterials beeinflusst wird. Für weitere Informationen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen.



### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC  
Dinxperlo

Postfach 3 NL7090 AA  
Dinxperlo

Tel. +31 (0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E

[www.saba.nl](http://www.saba.nl)  
[info@saba.nl](mailto:info@saba.nl)

*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der SABA Dinxperlo BV.*



# Sabaspray FR AV

traditionell stark

Für ein optimales Ergebnis müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein, und sie müssen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% besteht eine erhöhte Gefahr der Kondensatbildung, die die Endqualität der Verbindung beeinträchtigen kann.

Wenn der Klebstoff sehr kalt transportiert und/oder gelagert wird, kann es einige Zeit dauern, bis er wieder die richtige Verarbeitungstemperatur erreicht hat.

## Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihre Fragen gerne.

Rufen Sie sie unter +31 (0) 315 65 89 99 an oder schicken Sie eine E-Mail an [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).



### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC  
Dinxperlo

Postfach 3 NL7090 AA  
Dinxperlo

Tel. +31 (0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E

[www.saba.nl](http://www.saba.nl)  
[info@saba.nl](mailto:info@saba.nl)

*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der SABA Dinxperlo BV.*