

# Renia – Köln

## Klebstoffe

### RENIA - Proto-Colle =flexibel= Sekundenkleber Technisches Datenblatt 880.000



#### ROHSTOFFBASIS

Spezialklebstoff auf Cyanacrylatbasis für elastische Klebungen am Schuh, O-Ringen, Dichtungen aus EPDM, Moosgummi etc.

#### ANWENDUNG:

Alle am Schuh vorkommenden porösen und nicht porösen Materialien wie Leder, Gummi, TR, PUR, EVA, PVC, Industrie-Crepe, etc. können untereinander oder mit sich selbst in sekundenschnelle geklebt werden.

#### VORBEHANDLUNG:

Auf die frisch geschliffenen, mit Aceton gereinigten oder frisch geschnittenen Dichtungsprofile wird RENIA - Proto-Colle =flexibel= punktförmig aufgetragen. PUR muß vorher getrocknet werden, da Cyanacrylate mit Feuchtigkeit sofort polymerisieren.

#### VERARBEITUNGSZEIT:

Je nach Luftfeuchtigkeit beträgt die Verarbeitungszeit bis zu 30 Sekunden. Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit einen nassen Schwamm an den Arbeitsplatz legen.

#### PREßDRUCK:

von Hand 10 Sekunden andrücken

#### KLEBSTOFFVERHALTEN:

Die Werkstücke können nach dem Zusammenfügen sofort ohne Ruhezeiten weiterbearbeitet und belastet werden. Die Klebkraft steigt kontinuierlich an und erreicht ihren Maximalwert nach 1 Stunde.

#### LAGERSTABILITÄT:

Mindestens 6 Monate bei 20 °C; bei 3-6 °C im Kühlschrank mindestens 12 Monate; bei -18 im Tiefkühlschrank unbegrenzt, auch angebrochene Packungen.

#### VERDÜNNEN:

nicht möglich!

#### REINIGUNG

Sofort mit viel Wasser oder mit Aceton reinigen

#### KENNZEICHNUNG

Flammpunkt : über 55 °C,  
Nach GGVSE : Kein Gefahrgut

**Achtung Gefahr! Klebstoff auf Basis Cyanacrylat! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hand von Kindern gelangen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Sofort Arzt aufsuchen, reizt Haut und Augen!**

#### PACKUNGEN

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit	Preis/Flasche
880720	20 ml - Flaschen	20 g = 0.020 l	25 Flaschen	ProtoColle flexibel
880725	50 ml - Flaschen	50 g = 0.050 l	20 Flaschen	ProtoColle flexibel